

# GRAY

Technical Specification  
Technische Werte  
Tehnička Specifikacija

Grammage Gewicht Gramatura	Thickness Dicke Debljina	Stiffness / Steifigkeit / Krutost	
		LW5 <sup>0</sup>	
		mNm	
g/m <sup>2</sup>	mm	md / längs / ds	cd / quer/ps
230	0,285	9,3	4,0
250	0,315	13,5	5,7
280	0,360	19,6	8,1
300	0,390	24,2	10,1
320	0,415	30,7	12,3
350	0,450	39,7	15,9
400	0,525	59,6	22,9
450	0,590	77,9	30,0

Testing method / Meßmethode/ Metod testiranja		Tolerances / Toleranzen / Tolerancija
Grammage / Gewicht / Gramatura:	ISO 536	+/-2%
Thickness / Dicke / Debljina:	ISO 534	+/-5%
Stiffness / Steifigkeit / Krutost:	DIN 53121	-15%
Testing climate / Prüfklima / Uslovi testiranja:	23 (±1) <sup>0</sup> C 50(±2)% rh	

Valid from 10/2008

Umka AD Beograd, 13. Oktobra 1,11260 Umka  
Tel: +381 11 36 02 600, Fax: +381 11 8026 995  
Email: [sales@umka.rs](mailto:sales@umka.rs) <http://www.umka.rs>

All figures mentioned above may be subject to technical changes.  
Alle hier angegebenen Werte sind vorbehaltlich technischer Änderungen.  
Proizvođač zadržava pravo da menja tehničku specifikaciju.